

Primer SX Black



Product

Simson Primer SX Black is een zwart ingekleurd, vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting.

Toepassingen

Voorbehandeling van gladgeschaafde houten draagconstructies bij gevelplaatverlijming.

Eigenschappen

- Essentieel om een duurzame hechting te verkrijgen van de gevelplaatlijmen (zoals Simson PanelTack en Simson PanelTack HM) op houten draagconstructies.
- Getest door SHR volgens BRL 4101 deel 7 en opgenomen in de KOMO-certificaten SKG'0808.056.01 en SKG'08.08.056.02.
- Kleur zwart, waardoor tussen de platen als het ware een zwarte schaduwvoeg ontstaat.
- UV- en waterbestendig.
- Goed dekkend.



Verwerking

Ondergrond: De ondergronden dienen schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Houtvochtigheid maximaal 18%.

Vorbereiding: Gesloten verpakking schudden voor gebruik. Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schone, droge verfrolbak (of blik) als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken. Primerblik direct goed afsluiten.

De beste hechting wordt bereikt, wanneer de verlijmingen binnen 6 uur na droging van de primer worden gerealiseerd. Verwerk daarom niet meer primer dan binnen 6 uur volledig kan worden afgewerkt. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreeken oppervlakken, aangezien dit de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. Verwerken van de primer en daaropvolgend de afdichting of verlijming bij zeer hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij dichte mist, wordt afgeraden.

Aanbrengen: De primer dient aangebracht te worden met de Simson Applicatieset & (schone kortharige velvet-brush) rollers (of met een geschikte schone kwast). Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. De primer in één laag voldoende dik aanbrengen.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

Droogtijd: Minimale droogtijd 60 minuten.

Verbruiksindicatie

Per 100 m² gevelplaat is ruwweg 4 liter Primer SX Black nodig.

Primer SX Black

Technische kenmerken

Droge stofgehalte	65%	
Soortelijke massa	1,03 g/ml	
Vlampunt	< 21°C	
Droogtijd	60 minuten	(bij 20°C/RV 50%)

Kleur
zwart

Verpakking
blik 1 liter

Artikelcode
023350

Opslag en stabiliteit

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 12 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking. Aangebroken verpakking is slechts beperkt houdbaar.

Informatie aanvraag

De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)
- KOMO certificaat SKG 08.08.056.01 & 02

Bostik B.V.

Postbus 303
NL-5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0) 73 6 244 244
Fax: +31 (0) 73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Rue Verheydenstraat 39
B-1070 Bruxelles - Brussel
Tel: +32 (0) 2 370 20 56
Fax: +32 (0) 2 332 29 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be